

Informacja techniczna

imparat® Polska - farby profesjonalistów

Imo - floc Grund e.l.f.

Specjalna powłoka gruntująca do wnętrz.

Zastosowanie: Imo floc grund e.l.f. jest specjalną powłoką gruntującą i podłożem dla Imo floc płatków. Do zastosowania wewnątrz na tynkach, betonie, płytach G-K, podłożach gipsowych i odpowiednio zagruntowanych płytach drewnianych itp.

Właściwości: Rozcieńczalny wodą, o nikłej emisji bez rozpuszczalników i plastyfikatorów, odporny na szorowanie i odrywanie wg.PN EN 13300, klasa 2
Odporny na środowisko alkaliczne, łatwy w nakładaniu i obróbce, możliwość nakładania airless.

Środek wiążący: 100 % dyspersji czystej żywicy akrylowej

Gęstość: ok. 1,26

Połysk: Satynowy Mat wg PN EN 13300

Kolor: biały

Składowanie: W warunkach chłodnych, jednak w temperaturach dodatnich. Otwarte opakowanie dobrze zamykać.

Opakowanie: 12,5 l

Nanoszenie: Malowanie pędzlem, wałkiem, natryskiem.

Rozcieńczanie: W razie konieczności 5-10 % wodą

Czyszczenie narzędzi: Wodą, natychmiast po użyciu.

Zużycie: ok. 180 - 280 ml/m² na operację malowania.
Dokładną ilość zużycia ustalić za pomocą malowania próbnego.

Dolna granica temperatury przy nakładaniu i schnięciu: + 5° C (otoczenie i podłoże).

Czas schnięcia w warunkach normalnych (+ 20° C, 65 % wzgl. wilgotn. powietrza): Okres półsuchości dla nałożenia Imo floc płatków wynosi ok.10-15 min. od momentu nałożenia Imo floc gruntu na podłoże. Nałożenie lakieru nawierzchniowego Imo floc finish e.l.f. może nastąpić po ok. 24 godz. Przy niskich temp.ten czas może się wydłużyć.

Budowa systemu

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być suche, nośne i wolne od środków zmniejszających przyczepność

Gruntowanie: Gruntować odpowiednimi gruntami dla danego podłoża.

Powłoka pośrednia: Imo floc grunt nałożyć równomiernie, w wystarczającej ilości tak aby była ona odpowiednio gruba jako podłoże dla Imo floc płatków.

Nakładanie płatków Imo floc: Suche Imo floc płatki przy pomocy specjalnego pistoletu podłączonego do sprężarki powietrznej z przepływem min 300 l / min. nanieść na świeżo zagruntowaną ścianę. Po pełnym wyschnięciu luźne płatki omieść z powierzchni.
Imo floc finish e.l.f.

Powłoka końcowa:

Uwagi: Plamy po nikotynie, wodzie, plamy po pożarach itp. należy usunąć lub odpowiednimi środkami zaizolować.

Szczegółowe zalecenia związane z bezpieczeństwem produktu znajdują się na karcie bezpieczeństwa produktu.

Spełnia wymagania VOC.
Ten produkt zawiera mniej jak 1 g / l VOC.

IMPARAT Farbwerk Iversen & Mähl GmbH & Co. Niemcy reprezentowany w Polsce przez IMPARAT – Polska.

Podane wyżej dane niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają najnowszemu stanowi posiadanych przez nas doświadczeń. Wyklucza się jednakże odpowiedzialność i zobowiązania producenta z tego tytułu, ze względu na różnorodność zastosowań i sposobów wykonywania prac lakierniczych.

W przypadku wydania nowej instrukcji wcześniejsze wydania tracą ważność.