

# Informacja techniczna

## imparat® Polska - farby profesjonalistów

### JUWEL® - Compact - Lasur

#### JUWEL® - Compact – Lazura do drewna

Satynowo – matowy lakier do drewna, wolny od związków aromatycznych, tiksotropowy – niekapiący, do wnętrza i na zewnątrz.

**Zastosowanie:** jako tzw. „lakiero-bejca” pierwszorzędnie nadaje się do dekoracyjnego jednocześnie ochronnego wymalowania powierzchni drewnianych wewnątrz i na zewnątrz, również takich, które pod pewnymi warunkami powinny zachować swoje wymiary. Przez swoją oryginalną tiksotropową konsystencję można bez narażenia na pochłapanie otoczenia i osoby malującej powierzchnie pionowe, skośne jak również sufity. Juwel Compact Lasur nie musi być przed użyciem mieszana.

**Właściwości:** wolny od związków aromatycznych, ze zredukowaną ilością rozcieńczalników, tiksotropowy – nie kapiący, łatwy do aplikacji, nie wpływa na zmianę wymiarów malowanych podłoży, odporny na negatywny wpływ warunków atmosferycznych, wysoce odporny na wilgoć a jednocześnie przepuszczający wilgoć od wewnątrz, zabezpiecza przed „psuciem” się drewna.

**Środek wiążący:** specjalna żywica syntetyczna

**Gęstość:** 0,86-0,88 w zależności od koloru

**Stopień połysku:** jedwabisty mat

**Kolor:** 10 kolorów + bezbarwny - wg. karty kolorów. Wszystkie kolory można mieszać ze sobą w dowolnej proporcji otrzymując nowe oryginalne odcienie.

**Składowanie:** w warunkach chłodnych, jednak w temperaturach dodatnich. Otwarte opakowanie dobrze zamykać.

**Opakowanie:** 10 l; 2,5 l; 750 ml

**Nanoszenie:** malowanie pędzlem, natryskiem

Dane natrysku:

	Niskie Ciśnienie	Wysokie Ciśnienie	Hydrodynamicznie
Ciśnienie natrysku:	-	3 – 4 bar	120 – 150 bar
Wielkość dyszy:	1,2 – 1,5 mm	1,2 – 1,5 mm	0,011 – 0,015 cala
Kąt natrysku:	-	-	25° - 40°
Liczba malowań krzyż:	1,5	1,5	1 – 1,5
Ilość rozcieńczalnika:	Bez rozcieńczalnika		

**Czyszczenie narzędzi:** rozcieńczalnikiem IMPARAT AF-Verdunnung

**Zużycie:** ok. 80-100 ml/m<sup>2</sup> na operację malowania. Dokładną ilość zużycia ustalić za pomocą malowania próbnego

**Czas schnięcia w warunkach normalnych (+ 20°C, 65% wilgotności wzgl. powietrza):**

pólsuchość po: ok. 2-3 godz.  
suchość dotykowa po: ok. 6-8 godz.  
możliwość dalszej obróbki po: ok. 24 godz.

**powłoka gruntująca:** Juwel – Impragniergrund lub inne odpowiednie produkty IMPARAT

**powłoka pośrednia (jeśli konieczna):** Juwel-Compact-lasur

**Powłoka nawierzchniowa:** Juwel-Compact-lasur

#### Wskazówki:

Produkt przed zastosowaniem sprawdzić, czy odpowiada zamówionemu kolorowi. Aby uniknąć różnic w odcieniu barw należy na jedną powierzchnię nakładać farbę z tej samej szarzy produkcyjnej.

Szczegółowe zalecenia związane z bezpieczeństwem dotyczące produktu znajdują się na karcie bezpieczeństwa wyrobu.

IMPARAT Farbwerk Iversen & Mähl GmbH & Co. Niemcy  
Reprezentowany w Polsce przez IMPARAT – Polska.

Podane wyżej dane niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają najnowszemu stanowi posiadanych przez nas doświadczeń.

Wyklucza się jednakże odpowiedzialność i zobowiązania producenta z tego tytułu, ze względu na różnorodność zastosowań i sposobów wykonywania prac lakierniczych.

W przypadku wydania nowej instrukcji wcześniejsze wydania tracą ważność.