

# Informacja techniczna

imparat® Polska - farby profesjonalistów

## JUWEL® Impragniergrund

### JUWEL® - Grunt Impregacyjny

bezbarwny środek ochrony drewna

**Zastosowanie:** do zabezpieczania drewnianych elementów konstrukcyjnych, nie stykających się z ziemią, które będą pokrywane farbami, lakierami lub lazurami.

**Właściwości:** zawiera rozcieńczalniki, o nikłym zapachu, zawiera kombinację środków z Alkynilbutylcarbamat i syntetycznej Permethrin oraz substancje aktywne przeciwko siniźnie drewna, gniciu oraz insektom. Poprawia przyczepność następnych powłok

**Środek wiążący:** specjalna żywica syntetyczna

**Gęstość:** ok. 0,82

**Emisja VOC:** 711 g/l

**Kolor:** bezbarwny

**Rozcieńczanie:** Juwel-grunt impregacyjny jest gotowy do użycia i nie powinien być rozcieńczany.

**Składowanie:** w warunkach chłodnych suchych. Opakowanie dobrze zamykać.

**Opakowanie:** 10 l; 2,5 l; 750 ml

**Nanoszenie:** malowanie pędzlem, zanurzeniowe

**Dane zanurzenia:**

**Czas zanurzenia:**

**Lepkość DIN/sek.**

**4 mm/20°**

Zanurzenie
ok. 3 minut
Lepkość dostawcza

### **Czyszczenie narzędzi:**

za pomocą AF rozcieńczalnik IMPARAT na bazie syntetycznej terpentyny.

**Zużycie:** ok. 100 ml/m<sup>2</sup> na operację malowania.

### **Czas schnięcia w warunkach normalnych (+ 20° C, 65 % wzgl. wilgotności powietrza):**

możliwość malowania po ok. 24 godz.  
stan suchości (możliwość szlifowania) po ok. 24 godzinach.  
W przypadku pogody chłodnej lub wilgotnej odpowiednio dłużej.  
Malowanie nawierzchniowe przeprowadzać w ciągu max. 4 tygodni

*Struktura powłok*

**Przygotowanie podłoża:** patrz na odwrocie

**Powłoka podstawowa:** Juwel – grunt impregacyjny

**Powłoka pośrednia, powłoka końcowa:** materiały nawierzchniowe IMPARAT

### **Wskazówki:**

w przypadku drewnianych elementów konstrukcyjnych, które winny zachowywać wymiary, wilgotność drewna nie może przekraczać 15 %.

Przestrzegać wytycznych technicznych instrukcji.

Dla ochrony przed insektami konieczna jest druga operacja "mokro-na-mokro".

Szczegółowe zalecenia związane z bezpieczeństwem dotyczące produktu znajdują się na karcie bezpieczeństwa wyrobu.

**Odpowiednie podłoża, przygotowanie i powłoki gruntowe**

<b>Podłoża</b>	<b>Przygotowanie podłoża</b>	<b>Malowanie podłoża</b>
	Podłoże musi być suche, czyste, wolne od środków utrudniających przyczepność i nośne.	Pozwolić na dobre wyschnięcie
	<b>Pierwsze powłoki</b>	<b>Powierzchnie zewnętrzne</b>
Drewno		
Drewno iglaste	Dokładnie oczyścić. W razie potrzeby zaokrąglić krawędzie, z okuć stalowych usunąć rdzę oraz pomalować je farbą podkładową IONEX <sup>1)</sup>	Juwel-grunt impregnacyjny ze wszystkich stron przed zamontowaniem.
	<b>Powłoki renowacyjne</b>	
Powłoki uszkodzone na drewnie iglastym	Usunąć całkowicie. Zniszczone elementy drewniane zeszlifować aż do zdrowego podłoża	Juwel-grunt impregnacyjny

IMPARAT Farbwerk Iversen & Mähl GmbH & Co. Niemcy  
 reprezentowany w Polsce przez IMPARAT - Polska.

Podane wyżej dane niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają najnowszemu stanowi posiadanych przez nas doświadczeń.  
 Wyklucza się jednakże odpowiedzialność i zobowiązania producenta z tego tytułu, ze względu na różnorodność zastosowań  
 i sposobów wykonywania prac lakierniczych.

W przypadku wydania nowej instrukcji wcześniejsze wydania tracą ważność.