Informacja techniczna

imparat®Polska - farby profesjonalistów

IMPARAT - Putzgrund

IMPARAT – Grunt Tynkowy

koncentrat do gruntowania bezbarwny, bez rozpuszczalników dla powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, rozcieńczany wodą w stosunku 1:4.

Zastosowanie: jako koncentrat do gruntowania, schnący bezbarwnie, szczególnie dla chłonnych podłoży, przed malowaniem farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Stwarza lepsze podłoże pod następne powłoki. Nakładać tylko po rozcieńczeniu (1 część koncentratu, 4 części wody).
Można zabarwiać pigmentem koloryzującym "Imparat" Ultra Color do 5%.

Właściwości: pozbawiona rozcieńczalników, o nikłym zapachu, bardzo wydajny, dyfuzyjny.

Środek wiążący: kopolimer akrylowy

Gęstość: ok. 1.00

Emisja VOC: 1 g/l

Kolor: bezbarwna

Składowanie: w warunkach chłodnych, jednak w temperaturach dodatnich. Otwarte opakowanie dobrze zamykać.

Opakowanie: 10 l;

Nanoszenie: malowanie pędzlem

Czyszczenie narzędzi: wodą natychmiast po użyciu

Zużycie: 6-8m^2 / l (roztworu wodnego) na operację malowania w zależności od chłonności i struktury podłoża. Dokładną ilość zużycia ustalić za pomocą malowania próbnego.

Dolna granica temperatury przy nakładaniu i schnięciu:
+ 5° C (powietrze otaczające i podłoże)

Czas schnięcia w warunkach normalnych (+ 20° C, 65 % wzgl. wilgotn. powietrza):
możliwość dalszej obróbki po 6-8 godzinach. Przy pogodzie chłodnej lub wilgotnej zachować odpowiednio dłuższy okres schnięcia

Struktura powłok

Przygotowanie podłoża, powłoka podstawowa:
patrz na odwrocie

Szpachlowanie (w razie potrzeby): w zależności od rodzaju podłoża oraz powłok wykonywać za pomocą odpowiednich mas szpachlowych IMPARAT według instrukcji nanoszenia.

Powłoka pośrednia (w razie potrzeby), powłoka końcowa: odpowiednie powłoki nawierzchniowe IMPARAT

Wskazówki:
niechłonne podłoża nie nadają się dla gruntu tynkowego .
Resztki zmytych farb klejowych lub makulatur muszą zostać umocnione za pomocą IMPARAT-grunt głęboki-TB (zawierającej rozcieńczalniki).
Grunt tynkowy musi zostać w pełni wchłonięty przez podłoże.
Nie może po wyschnięciu tworzyć warstwy z połyskiem.

Szczegółowe zalecenia związane z bezpieczeństwem dotyczące produktu znajdują się na karcie bezpieczeństwa wyrobu.
Palność- produkt niepalny

Odpowiednie podłoża, przygotowanie i powłoki gruntowe

Podłoża	Przygotowanie podłoża	Malowanie podłoża	
	Podłoże musi być suche, czyste, wolne od środków antyadhezyjnych i nośne	Pozwolić na dobre wyschnięcie	
Pierwsze powłoki		**Powierzchnie zewnętrzne**	**Powierzchnie wewnętrzne**
Tynki			
Tynk cementowo-wapienny i cementowy	Zależnie od pogody, nowe tynki winny schnąć 2 do 4 tygodni. Miejsca wadliwe naprawiać tym samym rodzajem zaprawy; nowe tynki fluatować oraz zmywać wodą. W pomieszczeniach miejsca wadliwe naprawiać odpowiednim wypełniaczem ściennym lub szpachlówką.	IMPARAT-grunt tynkowy, rozcieńczony wodą w stosunku 1:4	
Stary, piaszczący na powierzchni tynk cementowo-wapienny	Oczyścić mechanicznie na sucho lub mokro, pozwolić dobrze wyschnąć. Luźne elementy tynku usunąć, naprawić tym samym rodzajem zaprawy, fluatować oraz zmywać wodą. W pomieszczeniach miejsca wadliwe naprawiać odpowiednim wypełniaczem ściennym lub szpachlówką.	IMPARAT-grunt tynkowy, rozcieńczony wodą w stosunku 1:4	
Beton - wnętrza	Usunąć warstwy zgorzelin, zapraw cementowych, resztek olejów itp. W pomieszczeniach wgłębienia skurczowe i miejsca wadliwe naprawiać odpowiednim wypełniaczem ściennym lub szpachlówką.	----------	IMPARAT-grunt tynkowy, rozcieńczony wodą w stosunku 1:4
Beton porowaty - wnętrza	Oczyścić dokładnie. Miejsca wadliwe naprawiać odpowiednim wypełniaczem ściennym lub szpachlówką.		
Powłoki renowacyjne			
Powłoki uszkodzone – Farby emulsyjne – Farby klejowe – Tynki z żywic syntetycznych – Powłoki mineralne – Lakiery	Usunąć całkowicie aż do zdrowej powierzchni. Miejsca wadliwe naprawiać odpowiednim wypełniaczem ściennym lub szpachlówką.	W razie potrzeby - patrz pierwsze powłoki	

IMPARAT Farbwerk Iversen & Mähl GmbH & Co. Niemcy
reprezentowany w Polsce przez IMPARAT – Polska.
Podane wyżej dane niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają najnowszemu stanowi posiadanych przez nas doświadczeń.
Wyklucza się jednakże odpowiedzialność i zobowiązania producenta z tego tytułu, ze względu na różnorodność zastosowań i sposobów wykonywania prac lakierniczych.
W przypadku wydania nowej instrukcji wcześniejsze wydania tracą ważność.